



試験証明書

泰陽(株) 殿

2009年10月23日

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

〒540-0005 大阪市中央区上町1丁目18番15号

受付月日 2009年10月7日

財団法人 日本紡績検査協会
近畿事業所

品名・品番 加湿フィルター濾材

TEL 大阪 (06)6762-5887 (代表)
FAX 大阪 (06)6762-8588

数量 2

〔試験項目〕 抗菌性試験

〔試験菌株〕 黄色ぶどう球菌 *Staphylococcus aureus* ATCC 6538P

〔試験方法〕 JIS L 1902 : 2008 定量試験(菌液吸収法)による。

生菌数の測定方法: 混積平板培養法

〔試験結果〕

	生菌数	菌数 log	増殖値
植菌数 [a]	2.1×10^4	4.3	2.5
無加工布菌数(18時間培養後) [b]	6.7×10^6	6.8	

(無加工布は標準綿布を使用)

増殖値算出方法: $\log b - \log a$ (試験成立条件: 増殖値 ≥ 1.0 であること)

各活性値の算出方法: 殺菌活性値 = $\log a - \log c$

静菌活性値 = $(\log b - \log a) - (\log c - \log o)$

試料名		生菌数	菌数 log	殺菌活性値	静菌活性値	旧JIS 静菌活性値
ジオテクト9	0 時間 [o]	7.6×10^3	3.9	3.0以上	5.1以上	5.5以上
	18 時間 [c]	<20	1.3以下			
NAP3254	0 時間 [o]	9.4×10^3	4.0	3.0以上	5.2以上	5.5以上
	18 時間 [c]	<20	1.3以下			

試験番号 09218296-1

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本証明書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
事業所公印の無い証明書は弊会の責任を負いかねます。



試験証明書

泰陽(株) 殿

2009年10月23日

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

〒540-0005 大阪市中央区上町1丁目18番15号

受付月日 2009年10月7日

財団法人 日本紡績検査協会

品名・品番 加湿フィルター濾材

近畿事業所

数量 2

TEL 大阪 (06)6762-5887 (代表)
FAX 大阪 (06)6762-8588

[試験項目] 抗菌性試験

[試験菌株] 大腸菌 *Escherichia coli* NBRC 3301

[試験方法] JIS L 1902 : 2008 定量試験(菌液吸収法)による。

生菌数の測定方法: 混釈平板培養法

[試験結果]

	生菌数	菌数 log	増殖値
植菌数 [a]	2.1×10^4	4.3	3.0
無加工布菌数(18時間培養後) [b]	2.0×10^7	7.3	

(無加工布は標準綿布を使用)

増殖値算出方法: $\log b - \log a$ (試験成立条件: 増殖値 ≥ 1.0 であること)

各活性値の算出方法: 殺菌活性値 = $\log a - \log c$

静菌活性値 = $(\log b - \log a) - (\log c - \log o)$

試料名		生菌数	菌数 log	殺菌活性値	静菌活性値	旧JIS 静菌活性値
ジオテクト9	0時間 [o]	<20	1.3以下	3.0以上	3.0以上	6.0以上
	18時間 [c]	<20	1.3以下			
NAP3254	0時間 [o]	2.0×10	1.3	3.0以上	3.0以上	6.0以上
	18時間 [c]	<20	1.3以下			

試験番号 09218296-3

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本証明書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
事業所公印の無い証明書は弊会の責任を負いかねます。